

GLIMS® WP-62

гидроизоляция цементная обмазочная жесткая



Смесь сухая гидроизоляционная мелкозернистая поверхностная цементная для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0430/1.

- Создает бесшовный гидроизоляционный БАРЬЕР
- Высокая паропроницаемость – не препятствует выходу паров воды
- Трещиностойкая – сохраняет целостность гидроизоляционного покрытия
- Высокая пластичность раствора – легко наносится кистью или шпателем
- Может наноситься на влажные (не мокрые) основания
- Экологически чистый и безопасный материал
- Разрешен контакт с питьевой водой*
- Применяется в системе «Тёплый пол» и для постоянного контакта с водой

*Экспертное заключение №1502г./2015 от 26.08.2015 г., выданное ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»

GLIMS

Область применения

Гидроизоляция GLIMS®WP-62 цементная обмазочная жесткая для создания бесшовного гидроизоляционного барьера на вертикальных и горизонтальных основаниях, не подверженных деформации: фундаменты, подвалы, фасады, цоколи, террасы, балконы, резервуары (в т.ч. с питьевой водой), бассейны, колодцы, а также в условиях повышенной влажности: общественные бани, автомойки, кухни, ванные комнаты и прочее.

Подготовка основания

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +35 °С. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен, других загрязнений и отслаивающихся элементов. Основание обработать специальной грунтовкой GLIMS®HydroPrimer или GLIMS®DEEPPrimeГрунт и выдержать до её полного высыхания и проверки качества грунтования. Не допускать последующее загрязнение загрунтованных поверхностей. Швы и трещины предварительно расшить шпатель шириной не менее 20 мм и заполнить гидроизоляционным составом GLIMS®CEM Slot. Глубокие дефекты и неровности выровнять с помощью штукатурок GLIMS®CS-50, GLIMS®Tweed или шпатлевки GLIMS®Stukko-RF. На внешних углах сделать фаски сечением 5×5 мм, на внутренних углах выполнить галтель 20 мм с помощью штукатурки GLIMS®Tweed или гидроизоляции GLIMS®WP-62. Открытые течи устранить с помощью гидроизоляции GLIMS®ГидроПломба. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Сухую смесь засыпать в емкость с водой из расчета: для нанесения шпателем: 0,2–0,22 л воды на 1 кг сухой смеси (5,0–5,5 л на 25 кг); для нанесения кистью: 0,22–0,24 л воды на 1 кг сухой смеси (5,5–6,0 л на 25 кг). Тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния без комков. Раствор выдержать 8–10 минут и повторно перемешать в течение одной минуты. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после приготовления.

Нанесение материала

Раствор укладывать на подготовленную поверхность широкой кистью (макловицей) или шпателем не менее 2-х слоёв по 1–3 мм каждый с промежуточной сушкой каждого слоя в течение 24 часов. Для повышения адгезии последующего слоя необходимо увлажнить предыдущий слой. Каждый последующий слой наносить перпендикулярно предыдущему. Для обработки углов и стыков использовать гидроизоляционную ленту GLIMS Corner.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70°С. Материал экологически безопасен в применении.

Состав

Цементное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

Транспортировка и хранение

При транспортировке мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и увлажнения. Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной заводской упаковке на деревянных поддонах в сухом помещении.

Утилизация

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Цвет	серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,2–0,24
Жизнеспособность растворной смеси, минут	60
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м²	≈1,4
Контакт с водой через, суток	3
Адгезия к бетону не менее, МПа	1
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 при прямом/обратном давлении, W	6/2
Марка по морозостойкости контактной зоны, циклов	F75
Прочность на сжатие в 28 суточном возрасте не менее, МПа	18
Толщина нанесения мин/макс, мм	1–3
Температура укладки мин/макс, °С	от +5 до +35°С

Характеристики

