

GLIMS® SoftGyps

Шпатлевка гипсовая финишная белая

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Смесь сухая шпатлевочная финишная на гипсовом вяжущем, ручного нанесения для внутренних работ

- Белый цвет
- Легкое приготовление раствора, без комков
- Создает идеально гладкую поверхность
- Пластичная
- Трещиностойкая
- Легко шлифуется
- Безусадочная

GLIMS

Область применения

Шпатлевка GLIMS® SoftGyps гипсовая белая для финишного выравнивания стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях под покраску, декоративные покрытия и оклейку обоями. Для внутренних работ. Наносится на основания из бетона, кирпичную кладку, гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ и асбоцементные плиты.

Подготовка основания

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °C до +35 °C. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей. Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений. Подготовленную поверхность обработать следующими составами: впитывающие основания - GLIMS® PrimeГрунт, GLIMS® DeerPrime Грунт или раствором грунтовки-концентрата GLIMS® HeadPrime Грунт 1:5 или GLIMS® GoldPrime Грунт 1:10; слабо впитывающие основания обработать адгезионной грунтовкой GLIMS® БетоContact. Не следует допускать запыления загрунтованных поверхностей. Дальнейшие работы проводить после полного высыхания загрунтованной поверхности и проверки качества грунтования. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Содержимое упаковки высыпать в емкость с водой из расчета 0,4-0,45 л воды на 1 кг сухой смеси (7,2-8,1 л воды на мешок 18

кг). Смесь тщательно перемешать до получения однородной массы без комков. Выдержать 5 минут и повторно перемешать 1-2 минуты. Раствор находится в рабочем состоянии 1 час после приготовления.

Нанесение материала

Раствором заполнить крупные дефекты основания, а затем нанести его по всей поверхности и выровнять широким шпателем. Раствор укладывать толщиной от 0,5 до 5 мм за один слой. Послойную укладку производить с промежуточной сушкой и грунтованием не ранее 24 часов после укладки предыдущего слоя раствора. Шлифовку следует производить после полного высыхания поверхности.

Расход

1,1 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от 0 до +50 °C. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и увлажнения. Срок

хранения — 12 месяцев.

Утилизация

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Бумажные крафт-мешки 18 кг

Основа (вяжущее)	гипс
Цвет	белый
Толщина нанесения мин/макс, мм	0,5-5
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,1
Жизнеспособность, мин	60
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,4-0,45
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,3
Адгезия не менее, МПа	0,4
Время полного набора прочности, суток	7
Температура укладки мин/макс °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +50

Характеристики

